

HOMOGENT  
PLASTGOLV

# iQ Optima



## Beskrivning

Det koordinerade iQ Optima-sortimentet är avsett för de flesta utrymmen i offentlig miljö. Kombinationsmöjligheterna är i stort sett obegränsade och ger oöverträffade prestanda och låga livscykelkostnader för varje användningsområde.

### Kollektionen innehåller följande:

**iQ Optima:** 2 mm homogen rullvara på 200 cm bredd. 64 färger.

**iQ Optima Plattor:** 2 mm tjocka plattor i formatet 61x61 cm. 64 färger

**iQ Optima Acoustic:** 2 mm homogen rullvara med 1,5 mm akustikbaksida. Bredd: 195 cm. 12 färger.

**Optima Multisafe:** 2,3 mm tjockt homogent halkhämmande golv. Bredd: 200 cm. 12 färger.

Mönstret Essence finns med eller utanpräglad yta. Essence finns också som rektangulära moduler i formatet 71,16 x 10,16 cm och med fasade kanter. 13 färger.

| GOLVTYP OCH BRUKSKLASS      | STANDARD                                      | iQ Optima  | Optima Multisafe  | iQ Optima Acoustic  |
|-----------------------------|---|--|---|---|
| Typ av golv                 | EN 649<br>EN 651                              | Homogent plastgolv   | Homogent halkhämmande plastgolv   | Homogent plastgolv med skumbaksida                                |
| CE Certifikat               |   | Ja   | Ja  | Ja  |
| Klass                       | EN 685  | Offentlig miljö : 34<br>Industri : 43                        | Offentlig miljö : 31<br>-   | Offentlig miljö : 34<br>Industri : 42                             |
| KONSTRUKTION                | STANDARD                                      | iQ Optima  | Optima Multisafe  | iQ Optima Acoustic  |
| Tjocklek slitskikt          | EN 429  | 2,0 mm   | 2,0 mm  | 2,0 mm  |
| iQ PUR                      |   | Ja   | Nej   | Ja  |
| Tjocklek skum               | EN 429  | -  | -   | 1,5 mm  |
| Tjocklek bottenfolie        | EN 429  | -  | -   | 0,2 mm  |
| Total tjocklek              | EN 428  | 2,0 mm   | 2,25 mm   | 3,7 mm  |
| Vikt/m <sup>2</sup>         | EN 430  | 2 800 g/m <sup>2</sup>                                       | 2 820 g/m <sup>2</sup>  | 3 500 g/m <sup>2</sup>  |
| Leveransform                | EN 426  | Rullar   | Ca. 25 lpm x 200 cm<br>art. nr. 3242 ---<br>3-siffrigt färgnummer   | Ca. 25 lpm x 195 cm<br>art. nr. 3076 ---<br>3-siffrigt färgnummer |
|                             | EN 427  | Plattor*   | -   | -   |
|                             |   | Rullar   | iQ Optima<br>61x61 cm - 14 plattor/förpackning = 5,21 m <sup>2</sup><br>art. nr. 3217 ---<br>3-siffrigt färgnummer                | -   |
|                             |   | Rullar   | iQ Optima Essence<br>Ca. 25 lpm x 200 cm<br>art. nr. 3077 ---<br>3-siffrigt färgnummer  | -   |
|                             |   | Rullar   | Präglad yta<br>Ca. 25 lpm x 200 cm<br>art. nr. 3078 ---<br>3-siffrigt färgnummer  | -   |
|                             |   | Rullar   | Plankliknande ytpräglning<br>Ca. 25 lpm x 200 cm<br>art. nr. 3079 ---<br>3-siffrigt färgnummer                                    | -   |
|                             |   | Plattor*   | iQ Optima Essence<br>61x61 cm - 14 plattor/förpackning = 5,21 m <sup>2</sup><br>art. nr. 3080 ---<br>3-siffrigt färgnummer        | -   |
|                             |   | Strips   | Strips med präglad yta<br>71,16x10,16 cm - strips/förpackning = 2,02 m <sup>2</sup><br>art. nr. 3082 ---<br>3-siffrigt färgnummer | -   |
| PRESTANDA                   | STANDARD                                      | iQ Optima  | Optima Multisafe  | iQ Optima Acoustic  |
| Dimensionsstabilitet        | EN 434  | ≤ 0,40 % för rullar<br>≤ 0,25 % för plattor                  | ≤ 0,40 %  | ≤ 0,40 %  |
| Avnötning                   | EN 660:Del 1<br>EN 660:Del 2                  | -<br>Grupp T: ≤ 2,0 mm <sup>3</sup>                          | Grupp P: ≤ 0,15 mm<br>Grupp P: ≤ 4,0 mm <sup>3</sup>  | -<br>Grupp T: ≤ 2,0 mm <sup>3</sup>                               |
| Intrycks känslighet         | EN 433  | Ca. 0,03 mm  | Ca. 0,03 mm   | ≤ 0,20 mm   |
| Stolhjulbelastning          | EN 425  | Godkänd  | -   | Godkänd   |
| Elektrisk uppladdning       | EN 1815                                       | < 2 kV   | < 2 kV  | -   |
| Golvvarme                   |   | Godkänd - max. 27° C   | Godkänd - max. 27° C  | Godkänd - max. 27° C  |
| Stegljud förbättrings värde | EN ISO 717/2                                  | -  | -   | Ca. + 16 dB   |
| Värme genomgång             | EN 12667/DIN 52612                            | Ca. 0,01 m <sup>2</sup> K/W                                  | Ca. 0,01 m <sup>2</sup> K/W   | -   |
| Spridning av brand          | EN 13501-1<br>EN ISO 9239-1<br>EN ISO 11925-2 | Klass B <sub>f1</sub> s1<br>≥ 8 kW/m <sup>2</sup><br>Godkänd | Klass B <sub>f1</sub> s1<br>≥ 8 kW/m <sup>2</sup><br>Godkänd  | Klass B <sub>f1</sub> s1<br>≥ 8 kW/m <sup>2</sup><br>Godkänd      |
| Ljushårdighet               | EN ISO 105-B02                                | ≥ 6  | ≥ 6   | ≥ 6   |
| Kemikaliebeständighet       | EN 423  | God resistens  | God resistens   | God resistens   |
| Mögelresistens              | DIN EN 846-A/C                                | God  | God   | God   |
| Renrum                      | ASTM F51/00                                   | Klass A  | -   | -   |
| Bare foot test              | DIN 51097                                     | -  | Klass B (18°)   | -   |
| Friktion med skor           | DIN 51130<br>EN 13893                         | R9<br>≥ 0,3  | R10<br>≥ 0,3  | R9<br>≥ 0,3   |
| Färger                      |   | iQ Optima 51<br>iQ Optima Essence 13                         | 12  | 12  |

\* Alla färger i iQ Optima finns även tillgängliga som plattor, 61 x 61 cm. Vänligen kontakta Tarkett för leveransinformation.

Tarketts lägnings- och skötselansvisningar skall följas. Tänk på att anpassa städningen om ni väljer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Av trycktekniska skäl kan golvens färger på bilderna avvika något från de verkliga färgerna. Mindre variationer i färg och mönster från kollektionsprov kan förekomma.

Rätt till ändring förbehålles.

Lanseringsdatum: 2011-10-31

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | • Våra homogena högkvalitetsgolv kallas för iQ, det smartaste valet du kan göra när det gäller golv. Både beträffande funktion och ekonomi. | • Betydligt lägre förbrukning av vatten och städmedel                       |
|  | • Inget vax. Ingen polish. Endast torrpolering under hela golvet livslängd  | • Städkostnadsbesparing upp till 30%  |
|  |   | • Unikt designkoncept ger ökad möjlighet för att skapa spännande interiörer |

| iQ Optima |   |                 |  | Optima Multisafe |  |   |  | iQ Optima Acoustic |   |  |  |
|-----------|---|-----------------|--|------------------|--|---|--|--------------------|---|--|--|
|           |   | 54 %<br>Natural | 100 %<br>25,5 %<br>Recyclable<br>Recycled content  |                  | 54 %<br>Natural  | 100 %<br>25,5 %<br>Recyclable<br>Recycled content |  | 44 %<br>Natural    | 100 %<br>29 %<br>Recyclable<br>Recycled content |  |  |
|           |   |                 |  |                  |  |   |  |                    |   |  |  |
|           | EN 14041:2004<br>Manufactured by:<br>Tarkett AB<br>SE-372 81 Ronneby<br>SWEDEN<br>EN 649<br>iQ Optima |                 | EN 14041:2004<br>Manufactured by:<br>Tarkett AB<br>SE-372 81 Ronneby<br>SWEDEN<br>EN 649<br>Optima Multisafe |                  | EN 14041:2004<br>Manufactured by:<br>Tarkett AB<br>SE-372 81 Ronneby<br>SWEDEN<br>EN 651<br>iQ Optima Acoustic |   |  |                    |   |  |  |

Sverige, Tarkett AB, Box 4538, 191 24 Sollentuna • Telefon 0771-25 19 00 • Telefax 08-96 62 83 • info.se@tarkett.com • www.tarkett.se



www.tarkett.com